


依頼者 生駒市立学校給食センター

 検体名 ポリプロ弁当箱
 (使用済品)

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木4番1号



2020年11月16日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)			1	
一般規格				
材質試験				
カドミウム及び鉛				
カドミウム	*1 適			
鉛	*1 適			
溶出試験				
重金属	*1 適			
過マンガン酸カリウム消費量	*1 適 (1.1 µg/ml)			
個別規格(ポリプロピレン)				
溶出試験				
蒸発残留物(ヘプタン)	*1 適 (5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(20%エタノール)	*1 適 (5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(水)	*1 適 (5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(4%酢酸)	*1 適 (9 µg/ml)			

*1 本体について試験した。

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装。区分:使用温度, 100℃以下

以 上


依頼者 生駒市立学校給食センター

検体名 汁椀
(使用済品)

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-8-2番1号



2020年11月16日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)			1	
一般規格			2	
材質試験				
カドミウム及び鉛				
カドミウム	適			
鉛	適			
溶出試験				
重金属	適			
過マンガン酸カリウム消費量	適(0.5 µg/ml以下)			
個別規格(ポリエチレンナフタレート)				
溶出試験				
ゲルマニウム	適			
蒸発残留物(ヘプタン)	適(5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(20%エタノール)	適(5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(水)	適(5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(4%酢酸)	適(5 µg/ml以下)			

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装。区分:使用温度, 100℃以下

注2. 試験層:全層

以 上


依頼者 生駒市立学校給食センター

検体名 強化ナイロン樹脂製箸
(使用済み)

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木四丁目52番1号



2020年11月16日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)			1	
一般規格				
材質試験				
カドミウム及び鉛				
カドミウム	適			
鉛	適			
溶出試験				
重金属	適			
過マンガン酸カリウム消費量	適(0.5 µg/ml以下)			
個別規格(ナイロン)				
溶出試験				
カプロラクタム	適			
蒸発残留物(ヘプタン)	適(10 µg/ml)			
蒸発残留物(20%エタノール)	適(6 µg/ml)			
蒸発残留物(水)	適(5 µg/ml以下)			
蒸発残留物(4%酢酸)	適(9 µg/ml)			

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装。区分:使用温度, 100℃以下

以 上